

Описание

«ХИДЕТАЛ-Люкс-1» - разделительная смазка на основе смеси растительных и минеральных масел с органическим растворителем в качестве регулятора вязкости.

Назначение

Используется в качестве антиадгезионного (разъединяющего) покрытия металлических, полиуретановых и полипропиленовых форм при изготовлении конструктивных бетонных изделий и монолитного бетонирования с использованием быстросъемной опалубки.

Преимущества

- Минимально возможный расход - от 12 до 17 г на м² в зависимости от сложности геометрии формы.
- **ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО** - стабильно работает на вертикальных поверхностях. При правильной настройке форсунки распылителя стекание полностью отсутствует.
- Не растворима в воде. Используется при любых погодных условиях.
- Не густеет до -15 °С. Стабильное нанесение распылителем практически весь строительный сезон.
- Высочайшее качество поверхности бетонных изделий.
- Не оставляет следов, не изменяет цвет и фактуру поверхности.
- Простота применения: поставляется в готовом виде.

Товарное описание

Агрегатное состояние	Жидкость товарной концентрации
Цвет	от светло-желтого до темно-коричневого
Плотность, г/см ³	0,810±0,01
Температура хранения, °С	от -15 до +40
Условная вязкость*, сек.	60±10
Температура применения, °С	от -15
Упаковка	емкости: 20 л, 220 л, 1 м ³

* Технические параметры: - Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм при температуре 20±5 °С, в секундах.

Примеры использования

Рис.1




Рис.2



Рис. 1. Результаты использования смазки **«ХИДЕТАЛ-Люкс-1»** совместно с гиперпластификатором **«ХИДЕТАЛ-ГП-9α»** в производстве изделий по кассетной технологии. Бетон С25/30 ПЗ. Оснастка металлическая. Доводка поверхности не требовалась.

Рис. 2. Та же кассетная технология на том же производстве, но с использованием смазки «Эмульсол» и одного из суперпластификаторов. Присутствует желтоватое окрашивание поверхности, что свидетельствует о тонком слое «Эмульсола» на поверхности, который будет в дальнейшем препятствовать хорошей адгезии при доводке изделия (фото сделано на 7 дней раньше фото на рис. 1)

Гарантийные обязательства и условия хранения

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты производства.

Техника безопасности и транспортировка

Продукт горюч! Необходимо обеспечить отсутствие открытого пламени, проведения сварочных работ и т. п. вблизи емкости со смазкой.

Работающему персоналу необходимо применение средств индивидуальной защиты согласно ГОСТ 12.4.011. При попадании в глаза обильно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу.

Не выливать в почву, канализацию или водоемы!

Смазка транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующих видах транспорта.